

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  
TECHNICAL DATA SHEET

ИЗВЕСТКОВАЯ КРАСКА ИПВ-14

ИПВ-14	
	<p><b>ИПВ-14</b> – известковая краска нового поколения, модифицированная полимерами, используется для создания защитно-декоративного слоя по кирпичу, камню, бетону при проведении реставрационных работ.</p>
<p><b>Упаковка и хранение</b></p>	<p><u>Упаковка:</u> краска поставляется в готовом виде в полиэтиленовых ведрах (30 л). <u>Хранение:</u> хранить в сухом помещении при температуре не ниже +5 °С (предпочтительнее не ниже +10 °С). Срок гарантийного хранения – 12 мес.</p>
<p><b>Области практического использования</b></p>	<p>Известковая краска ИПВ-14 нового поколения используется для создания защитно-декоративного слоя по кирпичу, камню, бетону при проведении реставрационных работ.</p>
<p><b>Преимущества</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Высокие адгезионные свойства;</li> <li>✓ Высокая паропроницаемость;</li> <li>✓ Высокая морозостойкость;</li> <li>✓ Хорошая атмосферостойкость;</li> <li>✓ Отсутствие растворителей;</li> <li>✓ Экологическая безопасность;</li> <li>✓ Длительный срок эксплуатации;</li> <li>✓ Колеруется по согласованию с заказчиком.</li> </ul>
<p><b>Расход</b></p>	<p>0,9 кг на м<sup>2</sup> (на 1-ый слой). 1,7 кг на м<sup>2</sup> (суммарно на 2 слоя).</p>
<p><b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b></p>	<p>Соответствует требованиям ТУ 2241-037-12963063-2016. <b>Внешний вид:</b> Жидкость белого цвета, возможна колеровка. <b>Разбавитель:</b> вода. <b>Условная вязкость по ВЗ-246 при температуре (21±2) °С:</b> не менее 15 сек. <b>Сухой остаток:</b> не менее 40 %.</p>
<p><b>Технология приготовления и применения</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перед применением краску ИПВ-14 необходимо тщательно перемешать дрелью или строительным миксером до однородного состояния.</li> <li>2. Поверхность обильно смочить грунтом ВД ЭПАК (на основе водной дисперсии акриловой смолы) и дать ему впитаться.</li> <li>3. <b>Нанести краску с помощью кисти в два слоя.</b></li> </ol> <p>Ориентировочный расход ИПВ-14 – не менее 0,9 кг/м<sup>2</sup> (на 1 слой). Краску ИПВ-14 рекомендуется наносить в 2 слоя, при этом 2-ой слой краски наносится на высохший 1-ый слой краски.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. <b>Работы проводить при температуре окружающей среды не ниже +5 °С и не выше +25 °С (оптимальная температура около +20 °С).</b></li> </ol>

	<p>5. С краской ИПВ-14 запрещается работать при воздействии прямых солнечных лучей, на сильно нагретых поверхностях, при дожде или сильном ветре. <sup>1</sup></p> <p>6. После выполнения работ инструмент и емкости тщательно промыть водой.</p>
<p><b>Меры безопасности</b></p>	<p>При работе с краской использовать перчатки, очки, респиратор.          При попадании краски на кожу смыть ее водой с мылом.          При попадании краски в глаза промыть их проточной водой в течение нескольких минут.</p>

ООО «НПФ «Рекон»  
 420095, г. Казань, РФ  
 Тел. +7 (843) 212 54 10  
 E-mail: info@recon-rec.ru  
 Сайт: www.recon-rec.ru



<sup>1</sup> Выделенные **жирным шрифтом** требования и рекомендации являются принципиальными и их несоблюдение может привести к внешним дефектам покрытия и/или снижению долговечности.